



ITALIAN GENERAL STONE S.R.L.
blocks, slabs, tiles

BRECCIA SARDA (CE)

Resistenza alla flessione <i>Bending strength</i>	9,2 Mpa
Massa volumetrica apparente <i>Apparent volume mass</i>	2673 Kg/m ³
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica <i>Water absorption at atmospheric pressure</i>	0,4%
Porosità aperta <i>Open porosity</i>	1,20%
Resistenza al gelo e flessione dopo 48 cicli <i>Resistance to freezing and bending after 48 cycles</i>	9,2 Mpa
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	17,2mm
Analisi petrografica <i>Petrographic description</i>	Biopelsparite Biopelmicrite