



Anno: 2014

Norma di riferimento: *UNI EN 1341:2003 Lastre in pietra naturale per uso pedonale e veicolare*
UNI EN 1342:2003 Cubetti in pietra naturale per uso pedonale e veicolare
UNI EN 1343:2003 Cordoli di pietra naturale per uso in aree pedonali e veicolare

Prodotto: **Lastre in CREMAVORIO C. VENATO**
Italian General Stone Srl

Caratteristica	Valori dichiarati		Metodo di prova
Determinazione della massa volumica apparente e porosità atmosferica	2,5	g/cm ³	EN 1936
Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato	15,3	Mpa	EN 12372
Determinazione della resistenza al gelo (48 cicli) - flessione	12,1	Mpa	EN 12371
Determinazione della resistenza alla abrasione	26	mm	EN 14157
Determinazione della resistenza alla scivolosità	58	USRV	EN 14231
Determinazione della resistenza allo shock termico	0,0	%	EN 14066